

LACATO é um produto mineral, utilizado para modificar a aparência do tijolinho à vista, tornando a superfície clara e com aspecto “envelhecido”.

Substratos indicados: superfícies de tijolinho à vista.

Acabamentos: efeito patinado.

Vantagens

- Boa capacidade de aderência;
- Resistente a Intempéries;
- Excelente durabilidade.

Verificação e preparo da superfície

- O substrato deverá estar firme, seco e curado (mínimo de 30 dias para argamassa cimentíceas de assentamento e preenchimento);
- Eliminar contaminações como óleo, graxa, gordura ou qualquer produto que prejudique a aderência do revestimento;
- Rejuntar os frisos entre tijolos e limpar os mesmos;
- Eliminar todo e qualquer resíduo dos tijolinhos aparentes.

Dicas

- Utilizar pingadeiras, rufos e calhas, para evitar manchas pelo escorrimento de sujeiras depositadas;
- Utilizar pisos e rodapés para evitar a contaminação e impregnação de sujeiras no produto;
- Proteger as áreas que não receberão o revestimento para facilitar a limpeza e execução (ex.: forros, pisos, rodapés, caixilhos, telhados e etc.);
- Efetuar a correta impermeabilização da estrutura (baldrame, rodapés, barras de impermeabilização, lajes, platibanda) para evitar infiltrações de água.

Importante

- Substratos úmidos ou contaminados podem provocar eflorescências ou até descascamento do produto;
- Por se tratar de um produto primordialmente mineral, poderão ocorrer variações entre lotes distintos de produto e pequenas mudanças de tonalidade ao longo do tempo.
- Em dias quentes, observar a temperatura do substrato para áreas externas;
- Não aplicar produto em dias chuvosos ou excessivamente quentes, e em temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade relativa acima de 90%.

Dados do Produto

Composição	Aglomerantes minerais, cargas minerais selecionadas, aditivos especiais e pigmentos.
Consumo	0,20 a 0,45 Kg/m ² dependendo das condições do substrato.
Embalagem	Saco de 10 Kg.
Armazenagem	Máximo 10 sacos de altura. Sobre estrados de madeira, em local seco e protegido de umidade, evitando o contato com o piso e as paredes.
Cor	Consultar.
Validade	03 meses da data de fabricação.

Propriedades técnicas*

Densidade Aparente	0,90 a 1,05 g/cm ³
Densidade da mistura	1,30 a 1,45 g/cm ³
Relação Água / Argamassa	1,5
Cura final	28 dias

*Os valores da tabela acima foram obtidos através de testes realizados em condições laboratoriais, podendo, portanto haver variações de resultados quando realizados em outras condições.

NOTA: É imprescindível a aplicação do hidrofugante após o lixamento.